TECHNICKÝ LIST

COLZUMIX® – Haftgrund

Plastický adhezní nátěr

Použití

COLZUMIX® – Haftgrund je transparentní adhezní nátěrová hmota obsahující polymerní plasty pro všechny asfaltové zálivkové hmoty BIGUMA®.

Vlastnosti

COLZUMIX® – Haftgrund splňuje požadavky „Technických dodacích podmínek pro asfaltové zálivkové hmoty ve vozovkách" (TL Fug-StB) a švýcarské normy pro adhezní nátěry (SNV 671 625a), stejně jako ČSN EN 14188-4, typ PRH.

COLZUMIX® – Haftgrund se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- velmi dobré adhezní vlastnosti na všechny podklady, zvláště na asfalt a beton
- rychlé schnutí aplikovaného adhezního nátěru
- vysoká schopnost pronikání do podkladu a vázání prachových částic
- zaručuje výbornou přilnavost zálivkových hmot BIGUMA® na hrany spár
- odolný proti kapalným ředidlům, solím, ředěným kyselinám apod.
- nízkoviskozní, snadno se aplikuje, připraven k přímému použití

Pokyny ke zpracování

a) Přípravné práce

Asfaltové a betonové spáry, určené k zalévání, je třeba dočista vyfoukat stlačeným vzduchem nebo vyčistit kartáčovým strojem, přičemž se musí dbát na časové oddělení mezi čisticími a zalévacími pracemi. K vysušení nebo předehřátí spár je možné použít horkovzdušnou lanzetu.

b) Aplikace nátěru

Adhezní nátěr má za úkol spojit prach přilnutý na betonových a asfaltových dílech a vytvořit optimální přilnavou vrstvu, která se později spojí s aplikovanou zálivkovou hmotou. COLZUMIX® – Haftgrund může být na boky spár nastříkán nebo nanesen štětcem. Adhezní nátěr musí v tenké vrstvě zcela pokrýt boky spár. Doporučuje se aplikovat adhezní nátěrovou hmotu na obou stranách spáry v šířce 1 cm na vozovku. Smí se použít jen tolik adhezního nátěru, aby se nehromadil na dně spáry.

c) Vyplňování spár

Před zaléváním spáry musí být adhezní nátěr suchý, tzn. že adhezní nátěrovou hmotou ošetřené plochy musí být při dotyku prstem odolné otěru. Plocha, na níž se aplikuje adhezní nátěrová hmota, musí být suchá a bez prachových částic, aby bylo dosaženo intenzivního spojení s betonem nebo asfaltem. Aplikace zálivky by měla následovat bezprostředně po zaschnutí adhezního nátěru. Je třeba zamezit znečištění zaschnutého adhezního nátěru prachem nebo vodou z důvodu snížení přilnavosti mezi prostorem spáry a zálivkou.

Povětrnostní podmínky

Spáry mohou být zalévány pouze při suchém počasí a teplotě povrchu více než 0 °C.

Centrální prodej
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo
+49 231 395797 - 37 info@dga.de
www.dga.de

Prodej v ČR
BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.
Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav
+420 519 325 355 prodej@biguma.cz
www.biguma.cz

COLZUMIX® – Haftgrund

Plastický adhezní nátěr

Spotřeba materiálu

COLZUMIX® – Haftgrund: Spotřeba adhezní hmoty činí cca 3 % z potřebného množství zálivky.

Skladování

Skladovat jen v dobře větraných prostorách. Zamezit přímému působení slunečního záření. Výrobek musí být skladován v chladu a suchu a je skladovatelný po dobu nejméně 24 měsíců.

Balení

Balení	Hmotnost	Balení/paleta	litr/paleta	Stohování palet	Celkem litr
kanystr	25 l	12	300	2	600
plech	10 l	30	300	2	600

Čisticí prostředky

Přístroje: Benzin nebo obvyklá ředidla

Při kontaktu s pokožkou: Mycí pasta na ruce

Související předpisy

Při zalévání spár je třeba dbát na dodržení těchto předpisů:

- ZTV Fug-StB

Důležité upozornění

Je třeba dodržovat pokyny bezpečnostního listu. Obsahuje informace o bezpečném skladování, přepravě a zacházení s COLZUMIX® – Haftgrund.

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost amožnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které najdete na adrese www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrální prodej
Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Dortmund
Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Německo
+49 231 395797 - 37 info@dga.de
www.dga.de

Prodej v ČR
BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.
Bratislavská 2808 ■ 690 02 Břeclav
+420 519 325 355 prodej@biguma.cz
www.biguma.cz