TECHNICKÝ LIST

Silniční barva KONTUR

Rozpouštědlová akrylátová barva pro vodorovné značení

Jednosložková barva pro tenkovrstvé značení vozovek, parkovišť a dalších dopravních ploch s asfaltovým nebo cementobetonovým povrchem. Obsah rozpouštědel je pod 25 %. Na betonu výrobce doporučuje použít adhezní základní nátěr.

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odstíny	Bílá, žlutá, černá, červená, modrá
Hustota – bílá	1,57–1,67 g/cm³
Hustota – žlutá, černá, červená	1,55–1,65 g/cm³
Hustota – modrá	1,52–1,62 g/cm³
Teplota vzduchu i podkladu	+5 až +35 °C
Relativní vlhkost vzduchu	Nejvýše 80 %
Doporučená tloušťka mokré vrstvy	Nejméně 350 µm
Orientační spotřeba barvy	0,56 kg/m² při uvedené tloušťce
Balení podle technického listu	Kovový kbelík 33 kg. U bílé také kontejner 1 600 kg.

Skladování a přeprava

Skladujte v uzavřeném původním obalu pod střechou, mimo přímé slunce, při +5 až +35 °C. Při dodržení podmínek je skladovatelnost 12 měsíců od výroby.

Přeprava podle údajů výrobce: ADR, UN 1263, obalová skupina II. Řiďte se etiketou a bezpečnostním listem.

Doklady uvedené výrobcem ve verzi W6

Národní technické posouzení IBDiM-KOT-2021/0640, vydání 2. Certifikát stálosti vlastností 052-UWB-078/1. Hygienický atest PZH B-BK-60211-0747/20.

Zdroj údajů: technický list KON-TUR F6.5.01, verze 6 (02.10.2023)

Silniční barva KONTUR

Příprava podkladu a postup aplikace

1. Příprava podkladu

Značte na čistém, suchém a odmaštěném povrchu bez volných částic. U nové obrusné vrstvy výrobce doporučuje počkat 14 až 30 dní od pokládky. U povrchů s vysokým obsahem asfaltového pojiva tuto dobu prodlužte. Na dehtovém podkladu může barva žloutnout.

Z nového betonu odstraňte mastné zbytky, cementový povlak, parafíny a další vrstvy, které brání přilnutí. Výrobce uvádí například čištění tlakovou vodou nebo jemné frézování.

2. Příprava barvy a nanášení

Barvu důkladně promíchejte. Nanášejte rovnoměrně po celé šířce značení ručně nebo bezvzduchovým stříkacím strojem (airless) podle pokynů výrobce zařízení. Práci provádějte za podmínek uvedených v tabulce, bez mlhy a rosy.

Při teplotě vzduchu pod +10 °C výrobce uvádí přídavek 2 % obj. ředidla KONSOL. Nad +10 °C doporučuje aplikaci bez ředění.

3. Reflexní posyp bílé a žluté varianty

Na čerstvou vrstvu rovnoměrně aplikujte skleněné mikrokuličky **STEKLOSFERA 600–125** do **5 sekund** po nanesení barvy. Orientační dávka činí **330 g/m²**. Spotřeba barvy i posypu závisí na způsobu aplikace.

4. Schnutí a čištění

Při +20 °C a relativní vlhkosti 50 % uvádí výrobce možnost pojezdu přibližně po 40 minutách. Skutečná doba závisí na počasí a podkladu. Před obnovením provozu ověřte zaschnutí značení.

K čištění strojů a nářadí výrobce doporučuje ředidlo KONSOL.

Výrobce

KON-TUR Sp. z o.o. Sp. k.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska, Polsko
+48 83 341 16 00 · kontur@kontur.info.pl